

## PASA-SIVE EXP-1

بتن یا ملات پایه سیمانی ، جهت تولید قطعات بتنی اکسپوز و نما

### شرح محصول :

PASA-SIVE EXP-1 یک ملات یا بتن تک جزئی ، پایه سیمانی ، اصلاح شده با پلیمر و افزودنی های معدنی ، بدون جمع شدگی و ترک خوردگی با مقاومت مکانیکی و فشاری بالا جهت ساخت و تولید قطعات بتنی درجا یا پیش ساخته اکسپوز و نما می باشد .

### مزایا:

- بدون جمع شدگی
- امکان اجرای ضخامت ۱۰ تا ۵۰ میلیمتر
- نمای بتنی
- مقاومت مکانیکی بالا
- بتن بدون ترک خوردگی
- روانی بالا
- دانه بندی ریز و امکان اجرای قطعات با ظرافت بالا

### موارد کاربرد:

- ساخت قطعات دکوراتیو بتنی
- ساخت پنل های دکوراتیو بتنی نما و اکسپوز

### روش استفاده:

۲۵ کیلوگرم از محصول PASA-SIVE EXP-1 می بایست با ۵ لیتر آب با استفاده از میکسر دور پایین به مدت ۳ تا ۴ دقیقه مخلوط تا محصولی همگن ایجاد شود. سپس مخلوط موجود را می بایست به مدت ۴ دقیقه به حال خود رها کرد و مجدداً به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط نمود . مخلوط آماده شده باید در طول ۲۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد مصرف شود.

### مقدار مصرف:

برای هر متر مربع به ضخامت ۱۰ میلیمتر ۱۶ تا ۱۹ کیلوگرم پودر مورد نیاز می باشد . ضخامت توصیه شده برای پوشش حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ میلیمتر میباشد .

### هشدارها و محدودیت ها:

- ملات یا بتن اجرایی باید به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در برابر باران ، یخبندان ، ترافیک و ضربه محافظت شود .
- ممکن است در تماس با پوست زیان آور باشد .
- از مواد عمل آوری استفاده نشود .
- مخلوط آماده شده باید حداکثر در مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد .
- از خشک شدن سریع سطح ممانعت گردد .
- از اعمال ملات در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد و بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد خودداری نمایید .

### بسته بندی:

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

### نکات ایمنی:

از تماس با چشم و پوست خودداری شده و پس از استفاده دست های خود را شستشو دهید . در صورت تماس با چشم پوست و بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود و یا به بخش ایمنی دیتاشیت مراجعه گردد .  
درب ظرف را زمانی که استفاده نمی گردد بسته و به دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

### شرایط نگهداری:

در محیط خشک در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . در برابر حرارت زیاد و یخبندان محافظت گردد.

