



PASA-GARD SFW-1

عایق دوجزئی سوپر الاستیک ، پایه سیمانی اصلاح شده – اکریلیکی، مناسب جهت مجاورت با آب شرب

شرح محصول :

PASA-GARD SFW-1 پوشش دو جزئی بر پایه ترکیبات شبه سیمانی اصلاح شده و اکریلیک ، سوپر الاستیک ، مناسب برای آب بندی و محافظت سطوح بتنی و پلاستر در سطوح داخلی و خارجی تحت فشار ویا قابلیت استفاده در مجاورت آب شرب می باشد .

مزایا :

- مقاوم در برابر خاک حاوی کلر
- ایجاد یک لایه یکپارچه و منعطف آب بند ، با چسبندگی بالا ، زیر کاشی و ملات
- مقاومت در برابر نمک و مواد شیمیایی موج ود در خاک .
- آب بندی یکنواخت در مفاصل سرد
- امکان استفاده در مخازن آب شرب .
- بسیار منعطف بدون ترک خوردن
- امکان خروج بخارات از بتن به بیرون پوشش
- ایجاد پل بر روی ترک ها تا عرض ۹۲ میلی متر در ضخامت ۲ میلیمتر

موارد کاربرد:

- آب بندی تحت فشار استخر و مخازن آب
- قابلیت استفاده در مخازن و تصفیه خانه های آب شرب
- آب بندی سطوح افقی و عمودی در محیط های داخلی و خارجی
- محافظت و آب بندی دیوارهای مدفون ، دیوارهای حایل و زیرزمین ها
- محافظت از بتن فونداسیون و دیوارها در برابر نمک ، کربناسیون، سولفات و آب .
- آب بندی تونل ها و حوضچه ها
- عایق و آب بندی روف گاردن و باغچه ها
- آب بندی تراسها ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و حمام

روش استفاده :

آماده سازی سطح : سطح باید از کلیه مواد ضعیف ، گرد و غبار، روغن قالب ، رنگ ، گل و غیره عاری گردد . به طور کلی سطح باید از هرگونه موادی که مانع چسبندگی گردد پاکسازی شود . بتن های شکسته و تخریب شده باید پیش از اجرای پوشش ترمیم شده ، همچنین بتن و ملات های ضعیف برداشته شود . سطح کار باید صاف و بدون تخلخل باشد . منافذ و ترک های استاتیک باید با استفاده از ملات حاوی چسب لاتکس ویا ترمیم کننده پایه سیمانی DEZOSIVE 1010 تعمیر و پر شود . سطح اجرا باید با مرطوب کردن در حالت اشباع با سطح خشک قرارگیرد. در گنج های اتصالات ، پس از اجرای لایه اول BETOGARG SFW با استفاده از ملات ترمیم کننده آب بند BETOSIVE WM ، ماهیچه کشی و محافظت شده و سپس لایه دوم اجراشود.

مشخصات فنی :

Content	Component : A polymer modified admixture and Special cement
COLOR	GREENISH GRAY
Mixing	Component A : 20Kg , Component B : 10Kg
Adhesion Strength Resistance to Pressurized Water	> 1/00 N/mm ² 7 bars positive

مقدار مصرف :

۱ تا ۱,۵ کیلو گرم مخلوط در هر متر مربع ، در هر لایه باید اجرا شده و حداقل نیاز به دو لایه می باشد . جهت محافظت بیشتر می توان سه لایه هم اجرا نمود .

بسته بندی :

ست ۳۰ کیلوگرمی (جز پودری A : کیسه ۲۰ کیلوگرمی ، جزء مایع B : گالن ۱۰ کیلوگرمی)

شرایط نگهداری:

مدت زمان نگهداری ، در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ، ۱۲ ماه می باشد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت افراز بنای پاسارگاد تماس حاصل نماید .