

AFRA-TOP 900

سخت کننده پایه سیمانی خشک پاشی



شرح محصول:

AFRA-TOP 900 محصولی آماده برای استفاده متشکل از سنگدانه های مصنوعی معدنی و سیمانی می باشد که بصورت خشک پاشی بر روی سطوح تازه بتنی اجرا می شود.

AFRA-TOP 900 حفاظتی مداوم در برابر استفاده های متوالی ، ضربه و سایش

را برای سطح بتنی ایجاد می کند . همچنین مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی صنعتی ، چربیها ، روغن صنعتی ، مواد شوینده و مایعات هیدرولیکی که در صنایع هوایی یافت می شوند از خود نشان می دهد .

مزایا:

- از قبل مخلوط شده در کارخانه که تضمینی برای کیفیت است .
- اجرای یکپارچه بر روی بتن تازه
- اجرای سریع در نتیجه صرفه جویی در وقت
- اجرای آسان
- محافظت بهتر از محل درزها ، با اعمال مواد بیشتر در انتهای قطعه
- مقاومت در برابر فرسایش ، سایش و ضربه از بتن معمولی بالاتر می باشد .
- اکسیده نمی شود
- سطح نهایی غیر لغزنده
- نفوذناپذیری بالا در مقایسه با بتن در شرایط مساوی
- AFRA-TOP 900 به بخشی از سازه بتنی تبدیل شده و به همین دلیل نه طبله کرده و نه جدا می شود .
- گردوغبار نمی گیرد
- برای استفاده های داخلی و خارجی مناسب میباشد
- نظافت آسان
- مقرون به صرفه
- بدون هیچ نیازی به نگهداری ، عملکردی با دوام دارد

موارد کاربرد:

کارگاه ها ، نیروگاه ها ، گاراژها ، پارکینگ ها ، انبارها ، نواحی بارگیری ، کارخانه ها ، کارگاه های کشتی سازی ، آشیانه های هواپیما ، پارکینگ های طبقاتی ، کارواش ها ، محل نشست هلیکوپترها

روش استفاده:

AFRA-TOP 900 را به صورت ایده آل به سطحی می زنند که نه زیاد خشک و نه زیاد مرطوب باشد . دمای محیط عامل اصلی تعیین کننده این زمان است . به طور معمول در دماهای ۳۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد زمان ۳۰ تا ۴۰ دقیقه پس از بتن ریزی پیشنهاد می شود . این مدت در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد طولانی تر خواهد شد

مشخصات فنی:

خواص درج شده در ذیل فقط برای راهنمایی می باشند و ضمانتی برای عملکرد نیست .
مقاومت شیمیایی : در صورت عمل آوری مناسب در برابر روغن های ماشین ، معدنی ، اسیدهای ضعیف ، محلول های نمکی ۱۰ درصد آب دریا ، محلول های قلیایی تا ۲۵ درصد مقاومت می کند .
مقاومت سایشی : در آزمایش های مطابق با ASTM C1353 هنگامی که AFRA-TOP 900 را در پنج کیلوگرم در متر مربع اجرا کنید تقریباً ۲۴۰ درصد مقاومت سایشی بیشتری در مقایسه با بتن شاهد از خود نشان می دهد .

بسته بندی:

AFRA-TOP 900 در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود .

شرایط نگهداری:

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابش خورشید و بارندگی بر روی پالت نگهداری نمایید . از فشار زیاد پرهیز شود . عمر مفید محصول حدود ۱۲ ماه است . عدم رعایت روش انبارداری مناسب باعث صدمه دیدن محصولات بسته بندی آن می شود .