

AFRA-TILE PB-10

چسب بند کشی سرامیک اپوکسی با مقاومت شیمیایی بالا

شرح محصول :

AFRA-TILE PB-10 ساخته شده بر پایه اپوکسی سالونت بصورت سه جزئی (A,B,C) جهت بند کشی سرامیک کف و دیوار

مزایا :

- چسبندگی بالا به سطوح فلزی، سیمانی و کاشی
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر ترکیبات مختلف مطابق با جدول مربوط
- مناسب جهت بندهای از ۲ تا ۲۰ میلیمتر
- قابل تمیز کردن با آب پیش از گیرش
- قابل عرضه رنگ های مختلف

موارد کاربرد :

- بند کشی در سطوح عمودی و افقی که در معرض حمله مواد شیمیایی و نفتی و فشارهای فیزیکی قرار می گیرند قابل مصرف میباشند .
- کارخانجات تولید مواد لبنی و مواد غذایی
 - کارگاه های دباغی، رنگرزی و آبکاری
 - آشپزخانه های صنعتی، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها
 - آب بندی لوله های ورودی مخازن مواد شیمیایی
 - بند کشی و آب بندی بتن فلز به فلز و فلز به مصالح سنگی
 - بندکشی سرامیک تاسیسات نیروگاه برق و پالایشگاه ها

روش استفاده :

- پس از مخلوط کردن مواد به صورت آزمایشی ، زمان گیرای آن با توجه به دمای محیط محاسبه و ساخت مخلوط بعدی برنامه ریزی گردد .
- در مرحله اول قسمت A و B با توجه به نسبت داده شده ترکیب سپس پودر C با توجه به نسبت داده شده مخلوط گردد تا ترکیبی همگن حاصل شود .

استانداردها و مشخصات فنی :

وزن مخصوص ترکیب کیلوگرم بر لیتر	1/7-1/9
لغزش (EN 1308)	۰/۵ میلیمتر <
مقاومت فشاری ۷ روزه بر اساس استاندارد ۳-EN ۱۲۸۸	> ۸۰۰
مقاومت خمشی ۷ روزه بر اساس استاندارد ۳-EN ۱۲۸۸	> ۳۰۰
مقاومت کششی	> ۱۵۰
مقاومت چسبندگی برشی بر اساس استاندارد ۱۲-EN ۱۲۸۸	> ۱۵۰
مدت زمان کاربری در دما ۲۰ درجه سانتیگراد	۳۰ دقیقه
زمان باز دردمای ۲۰ درجه سانتیگراد	بیش از ۲۰ دقیقه
جمع شدگی	< ۰/۱ %

مقدار مصرف :

- AFRA-TILE PB-10 میزان مصرف برای ملات بند کشی
- عرض بندکشی ۳ میلیمتر و عمق ۵ میلیمتر، هر متر طول ۳۵ گرم
 - عرض بندکشی ۶ میلی متر و عمق ۵ میلیمتر هر متر طول ۷۰ گرم
 - عرض بند کشی ۱۰ میلی متر و عمق ۵ هر متر طول ۱۱۰ گرم

بسته بندی :

در بسته های ۵ کیلوگرمی عرضه می گردد .

شرایط نگهداری :

در شرایط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه و در محیط خشک در بسته بندی اولیه تا ۶ ماه قابل استفاده می باشد .