



## **AFRA-TILE WP-100**

پودر بند کشی آنتی باکتریال ، برپایه سیمان

### **شرح محصول :**

AFRA-TILE WP-100 ترکیبی آماده برپایه سیمان ، فیلرهای معدنی ، پیگمنت های رنگی ، افزودنی های اصلاح کننده و ترکیبات پلیمری جهت بندکشی کف و دیوار می باشد . این محصول آماده مصرف بوده و با آب مخلوط و خمیر حاصله با ماله بند کش قابل اجرا میباشد . پس از گیرش در برابر آب مقاوم شده و چسبندگی فوق العاده به جداره سنگ و کاشی دارد .

### **مزایا:**

- اجرای آسان بدون افت با چسبندگی بالا
- مقاوم در مقابل آب و مقاوم در مقابل سیکل‌های یخبندان

### **موارد کاربرد :**

جهت بندکشی انواع کاشی ، موزاییک ، سرامیک ، سنگ و آجر های شیشه ای در آشپزخانه و حمام و رخت شوی خانه های خانگی و صنعتی ، استخرهای شنا ، آبریزگاه ها و سالن های عمومی

### **روش استفاده :**

- پس از نصب کاشی و اطمینان از گیرش اولیه بتن مطابق دستورالعمل مربوطه بند کشی آغاز گردد .
- زمان بندکشی آلودگی احتمالی از داخل بند زدوده گردد .
- دارای چسبندگی فوق العاده می باشد بنابراین در بند کشی دوغابی و روان می بایستی پس از دوغاب ریزی به سرعت تمیزکاری صورت پذیرد.
- در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد مطابق با شرایط ملاتهای ماسه سیمان قابل اجرا میباشد .
- برای بندکشی های با بند از ۳ تا ۱۵ میلیمتر از خمیر سفت AFRA-TILE WP-100 استفاده گردد .
- غلظت ملات بندکشی در حدی تعیین شود که به دست و ماله بندکشی نچسبد .
- ملات بندکشی برای حداکثر یک ساعت مخلوط گردد.
- قبل از بندکشی کاشی ، بند کاش با اسفنج مرطوب و تمیز و تمیز شود و در زمان صاف کردن ملات بندکشی ، ماله بند کشی با اسفنج یا پارچه نمدار مرطوب و تمیز گردد .
- ماله بند کشی را برای صاف کردن خمیر بندکشی با زاویه ۴۵ درجه روی بند کشیده شود .
- میزان مصرف با حجم ( ابعاد بند ) و وزن مخصوص خمیر AFRA-TILE WP-100 برآورد گردد .

### **مشخصات فنی :**

رنگ : مطابق سفارش

ترکیب : سیمانی

حالت فیزیکی : پودر

PH : قلیایی

وزن مخصوص :  $1/02 + - 1/03$

وزن مخصوص ملات آماده :  $1/9 + - 0/02$

### **بسته بندی :**

این محصول در کیسه های ۵ کیلوگرمی تولید و ارائه میگردد .

### **شرایط نگهداری :**

در شرایط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه و در محیط خشک در بسته بندی اولیه تا ۶ ماه قابل استفاده می باشد.