

## AFRA-TILE BO-3600



چسب سرامیک پودری برای نصب انواع سرامیک و کاشی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا

### شرح محصول :

AFRA- TILE BO-3600 برپایه پودرهای معدنی مختلف،سیمان،مواد غلظت دهنده ،مواد چسبنده مضاعف با خواص ارتجاعی بالا به صورت تک جزئی تولید گردیده است

### مزایا :

- در ترکیب AFRA- TILE BO-3600 از مواد چسبنده پودری و مواد بهبود دهنده خاص استفاده گردیده بنابراین نیاز به اضافه کردن مواد PASA-BONDE SA-46 یا PASA-BONDE SA-12 ندارد این محصول در کلیه سطوح دیوار و کف قابل استفاده می باشد.
- سرعت اجرای بالا
- نصب سرامیک و سنگ در قطعات و ابعاد بزرگ در نمای داخلی و خارجی ساختمان و گرمایش از کف
- اختلاط آسان و سریع
- مقاومت بالا در مقابل آب و غوطه وری در آب
- انعطاف پذیری بالا و مناسب جهت محیط هایی با تغییرات دمای زیاد
- خواص ارتجاعی بالا نسبت به AFRA- TILE BO-3000 دارد .

### موارد کاربرد :

برای نصب انواع سرامیک ،کاشی ،سنگ و موزاییک بر روی کاشی ،بتن ، سطوح سیمانی ، سنگ طبیعی و مصنوعی درای وال جهت کف و دیوار در پارکینگ ها ، کارخانجات مواد غذایی ، استخرهای شنا ، آزمایشگاه ها و منازل مسکونی و آبریز گاه های عمومی که نیاز به چسبندگی و خواص ارتجاعی بالا بی دارند استفاده می گردد .

### روش استفاده :

- چسب AFRA- TILE BO-3600 بصورت مستقیم با آب مخلوط میگردد.
- چسب AFRA- TILE BO-3600 شامل پودرهای چسبنده است توصیه می شود در زمان مخلوط کردن از میکسر های دور پایین و با اوزان ۳۰ الی ۵۰ کیلوگرمی استفاده شود .
- زمان مخلوط کردن با میکسر ۱۰ دقیقه است که این عمل در دو مرحله با فاصله ۵ دقیقه انجام می گیرد .
- برای ساخت چسب AFRA- TILE BO-3600 به میزان کم می توان با دست به آرامی مخلوط نمود .
- هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی چسب AFRA- TILE BO-3600 با ۴۳۰۰ الی ۴۵۰۰ گرم آب مخلوط می گردد .

### استانداردها و مشخصات فنی :

REQUIREMENT	TEST METHOD	BK2F
Open time (N/mm <sup>2</sup> )	EN 1346	0/7 AFTER20MIN
Tensile Adhesion Strength (N/mm <sup>2</sup> ) 28 day standard condition	EN 1348	1/4<

### مقدار مصرف :

میزان مصرف بین ۳ تا ۵ کیلوگرم در هر متر مربع چسب برای مصرف تا ۳۰ دقیقه با آب مخلوط شود .

### بسته بندی :

چسب AFRA- TILE BO-3600 در سطل یا کیسه های ۲۰ کیلو گرمی عرضه می شود .

### شرایط نگهداری :

توصیه می شود که در محل خود به سر پوشیده نگهداری شود.