



## PASA-LEVEL 600

ملات کف سازی خود تراز شونده (ویژه ضخامت سه تا ده میلیمتر)

### شرح محصول:

PASA-LEVEL 600 یک ملات تک جزئی خود تراز، برای استفاده در کف سازی ها، تولید شده از ترکیبات سیمان، افزودنی های سیمانی و پلیمر می باشد.

### مزایا:

- بدون ترک خوردگی
- مقاومت سایشی بالا
- خود تراز شونده
- استفاده آسان (صرفاً با آب مخلوط می شود)
- قابل اجرا در ضخامت ۳ تا ۱۰ میلیمتر

### موارد کاربرد:

- تراز کردن و کف سازی در محیط های داخلی و خشک
- کف سازی در هتل ها، مدرسه ها، بیمارستان ها، فروشگاه ها و مراکز خرید
- تراز کردن سطح قبل از نصب کاشی، سرامیک، سنگ های گرانیت و مرمر و نیز سطوح سیمانی

### روش استفاده:

۲۵ کیلوگرم از محصول PASA-LEVEL 600 با ۵ لیتر آب با استفاده از میکسر دور پایین به مدت ۳ تا ۵ دقیقه مخلوط تا محصولی همگن ایجاد شود. سپس محصول را ۳ تا ۵ دقیقه به حال خود رها کرده و مجدداً آن را به مدت ۳۰ ثانیه میکس می نماید. ملات آماده را با استفاده از ماله شانه ای با ضخامت مورد نیاز بر روی سطح اعمال و پرداخت نمایید. لایه اجرا شده پس از سه روز آماده اجرای پارکت و یاکفپوش نهایی می باشد. دمای مناسب اجرا ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.

### مشخصات فنی:

MINERAL FILLERS ,POLYMER MODIFID ,SPECIAL CEMENT MIX GREY 25Kg BETOLEVEL 600 : 5 L WATER 2/05+-0/1gr/cm3 >15N/mm2(28DAYS) >1 N/mm2(28DAYS) +5 C to +25C 35MINUTES 5HOURS 3824.90.70.00.00	CONTENT COLOR MIXING MIXTURE DENSITY COMPRESSIVE STRENGTH(TS EN196) TENSILE STRENGTH APPLICATION TEMPRATURE POT LIFE DRYING TIME HS Code
--	---

### مقدار مصرف:

برای هر متر مربع به ضخامت ۱ میلیمتر ۱,۷ کیلوگرم مورد نیاز می باشد ضخامت توصیه شده برای پوشش ۳ تا ۱۰ میلیمتر میباشد.

### بسته بندی:

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

### شرایط نگهداری:

مدت زمان نگهداری در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ۱۲ ماه می باشد.